

# ORION SOLEIL BRILLANT

## Peinture-laque glycérophtalique de finition

LES  
LAQUES



ABSOLU  
SYSTEM

### DESTINATION

- Pour la décoration et la protection des menuiseries bois ou métalliques intérieures et extérieures
- Etat de finition A

### QUALITÉS DOMINANTES

- Excellent rendu assurant une finition haut de gamme
- Excellent garnissant
- Excellente opacité
- Très bon enrobage
- Brillant exceptionnel
- Très bonne tenue en extérieur
- Grande facilité d'entretien

### TEINTES

Disponible dans les 1170 teintes du nuancier Chromatic®, 112 teintes de la Collection Mate, 15 teintes de la Collection Pop et 27 teintes de la Collection Inspiration Industrielle

### DEGRÉ DE BRILLANCE

Brillant > 90% sous 60° à 30 jours

## Caractéristiques techniques

<b>RENDEMENT</b>	13 à 16 m <sup>2</sup> /l
<b>CONDITIONNEMENT</b>	Blanc et teintes Chromatic® : 1, 3, 5, 10* et 15 litres selon les bases
<b>DENSITÉ MOYENNE</b>	1,22 (± 0,05) g/ml à 20 °C (densité variable selon les teintes)
<b>EXTRAIT SEC EN VOLUME</b>	64% (± 2%)
<b>EXTRAIT SEC EN POIDS</b>	77% (± 2%)
<b>TEMPS DE SÉCHAGE</b> (23 °C et 50% Humidité Relative)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Hors poussière : 4 heures</li><li>• Sec : 8 à 9 heures</li><li>• Redoublable : 24 heures</li><li>• Ponçage entre couches : 24 heures</li></ul>

\* Disponible à suppression du 15 litres

## Mise en œuvre

<b>MATÉRIEL D'APPLICATION</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Brosse</li><li>• Rouleau laqueur poils ras 4 mm ou rouleau microfibres 6 mm</li><li>• Pistolet : nous consulter</li></ul>
<b>DILUTION</b>	Prêt à l'emploi, ne pas diluer
<b>NETTOYAGE DU MATÉRIEL</b>	White-spirit

Fiches techniques disponibles sur le site Internet [www.guittet.com](http://www.guittet.com)

# ORION SOLEIL BRILLANT

## Peinture-laque glycérophthalique de finition

### Mise en œuvre

Tous travaux préparatoires et de mise en œuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément à la norme NF DTU 59.1.

Subjectiles	Travaux préparatoires	Finition intérieure	Finition extérieure
<b>Bois et dérivés neufs</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nettoyage</li> <li>Dégraissage (si nécessaire)</li> <li>Ponçage</li> <li>Epoussetage</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 couche d'ORION SOLEIL SATIN ou d'EUROPRIMER +</li> <li>2 couches d'ORION SOLEIL BRILLANT</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 couche d'EUROPRIMER + dilué à 15% d'eau</li> <li>2 couches d'ORION SOLEIL BRILLANT</li> </ul>
<b>Anciennes peintures adhérentes</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lessivage</li> <li>Rinçage</li> <li>Ponçage (si nécessaire)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 couche de SUPER DULPRIM dilué de 5 à 10% de White-spirit</li> <li>2 couches d'ORION SOLEIL BRILLANT</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 couche de SUPER DULPRIM dilué de 5% à 10% sur parties remises à nu</li> <li>2 couches d'ORION SOLEIL BRILLANT</li> </ul>
<b>Anciennes peintures peu adhérentes</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lessivage / Rinçage</li> <li>Grattage / Ponçage</li> <li>1 couche d'impression adaptée</li> <li>Révision à l'enduit sur les parties remises à nu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 couche de SUPER DULPRIM dilué à 10%</li> <li>2 couches d'ORION SOLEIL BRILLANT</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 couche de SUPER DULPRIM dilué à 10% sur parties remises à nu</li> <li>2 couches d'ORION SOLEIL BRILLANT</li> </ul>
<b>Métaux ferreux</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Elimination de la rouille par brossage et grattage</li> <li>Epoussetage</li> <li>Dégraissage</li> <li>1 couche d'impression adaptée sur les parties remises à nu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 couche de CHROMAGUI dilué à 5% de White-spirit</li> <li>2 couches d'ORION SOLEIL BRILLANT</li> </ul>	

### Observations

**NOTA** Après mélange, lors de la mise à la teinte, laisser impérativement reposer la peinture avant application jusqu'à la reprise totale de la consistance gel pour le confort et la qualité d'application.

**CLASSIFICATION NF T 36-005** Famille I, Classe 4a

**CLASSIFICATION COV** Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/d) : 300 g/l (2010)  
Ce produit contient maximum 300 g/l COV  
Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants

**ÉMISSIONS DANS L' AIR INTÉRIEUR** Classe A+

**POINT ÉCLAIR** Compris entre 21 °C et 55 °C

**CONSERVATION** 12 mois en emballage d'origine, non ouvert, à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité

**HYGIÈNE ET SÉCURITÉ** Se conformer aux indications portées sur l'emballage  
Fiche de données de sécurité disponible sur le site [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com)

Fiches techniques disponibles sur le site Internet [www.guittet.com](http://www.guittet.com)