

# PERFECTIONIST

Fiche Technique

## MURS

Tous murs extérieurs peints hors aspect fer rouillé

# VERNIS MURAL TOUTES PEINTURES ★★★



Mat

Satin

Brillant



### UTILISATION

Vernis de protection pour peintures et revêtements décoratifs. Sa résistance permet d'utiliser la version brillante en extérieur. Possibilité de nettoyage fréquent.

### DESTINATION

#### INTÉRIEUR

Sur surfaces verticales. Dans toutes les pièces d'habitation.

#### EXTERIEUR

Sur toutes surfaces verticales. Sous tous climats et atmosphères : **UNIQUEMENT LE BRILLANT.**

**Subjectiles :** Sur toutes peintures et revêtements décoratifs.

### MISE EN ŒUVRE

Respecter le **D.T.U. 59-1**

#### PRÉPARATION DES FONDS

Les fonds doivent être parfaitement dépoussiérés, secs, sains, cohérents et très propres.

#### MATÉRIEL D'APPLICATION

S'applique à la brosse, au rouleau laqueur ou au pistolet.

### APPLICATION

S'applique directement sur le support ou le produit à protéger.

Selon la porosité et le relief, 1 à 2 couches croisées pourront être nécessaires.

La 1<sup>ère</sup> diluée avec 2% d'eau, la 2<sup>nde</sup> non diluée.

# PERFECTIONIST

## Vernis Mural Toutes Peintures

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES	<b>Aspect</b>	Mat, Satin, Brillant
	<b>Rendement</b>	15m <sup>2</sup> /L par couche selon le matériel et la dilution choisie.
	<b>Séchage</b>	30 mn (sec au toucher).
	<b>Recouvrable</b>	Env. 2h (selon la température et le degré d'hygrométrie de l'air ).
	<b>Extrait sec</b>	Mat : 43% en poids, 39% en volume. Satin : 41% en poids, 39% en volume. Brillant : 38% en poids, 36% en volume.
	<b>Nettoyage des outils</b>	A l'eau.
	<b>Densité</b>	Mat : 1.05 – Satin : 1.03 – Brillant : 1.02
	<b>Conditionnements</b>	Boites métalliques de 0.5L et 2.5L.
	<b>Conservation</b>	1 an en emballage d'origine non entamé. Stocker à l'abri du gel.

**PRÉCAUTIONS** Appliquer entre +5°C et +30°C. Ne pas appliquer par humidité relative supérieure à 75%. S'utilise de préférence sur tons pastels. Sur ½ tons et tons soutenus, des traces blanchâtres peuvent apparaître. Vérifier avant application l'absence de tanins solubles à l'eau ou de nicotine dans le support à recouvrir. Vérifier fréquemment pendant l'application (en regardant en lumière rasante) que l'on n'a pas fait de manque.

CARACTÉRISTIQUES RÉGLEMENTAIRES	<b>CLASSIFICATION AFNOR</b>	Famille I – Classe 7b2
	<b>COV<sup>(2)</sup></b>	Valeur limite UE de ce produit ( cat A/e) : 130g/L pour 2010. Ce produit contient max. Mat :52g/L COV à l'emploi. Satin :62g/L COV à l'emploi. Brillant :53g/L COV à l'emploi.
	<b>SÉCURITÉ</b>	Se reporter à la fiche de sécurité (FDS), Conforme à la législation en vigueur.

(1) Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur l'échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).  
(2) Composés Organiques Volatils..

**FT N° 65 Edition 05/01/2015.** Cette fiche technique annule et remplace les précédentes éditions relatives au même produit. L'évolution des techniques étant permanente, il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, auprès de nos services, que la présente fiche technique n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

**Document consultable sur notre site [www.blancolor.com](http://www.blancolor.com)**

2/2

BLANCOLOR DISTRIBUTION

Rue de Mousselière 30133 LES ANGLÉS France - Tél. : +33 (0)4 90 15 22 50 Fax. +33 (0)4 90 15 22 51  
S.A. au Capital de 1 182 700 – Siren 762 200 806 RCS Nîmes – TVA Intracom FR90762200806