

# PEINTURES METALLISEES

Peinture d'aspect métallisé

INT



## DESTINATION

### INTERIEUR

Sur surfaces verticales.

Dans toutes les pièces d'habitation.

**Subjectiles** : Plâtre et dérivés, enduit à l'eau ou vinyliques, anciennes peintures convenablement préparées. Sur fer, prévoir au préalable une couche d'antirouille. Sur tous supports difficiles (ex : faïence, peinture prélaquée...), préalablement imprimés avec EXTRAPRIMER.

- Effet étincelant du plus bel aspect
- Diversité de décors en fonction des techniques utilisées
- Matériel d'application varié : brosse, rouleau, pistolet
- Une palette de 40 teintes réalisable en machine à teinter.

## QUALITES DOMINANTES

## CARACTERISTIQUES GENERALES

**Densité** : 1,07

**ES** : 30% en poids, 26% en volume

**Rendement** : 15 à 20 m<sup>2</sup>/L

**Séchage** : Sec au toucher : 4h

**Recouvrable** : 12h (selon la température et le degré d'hygrométrie de l'air)

**Conditionnements** : pots métalliques de 0,5L et 2,5L

**Conservation** : 1 an en emballage d'origine non entamé

**STOCKER A L'ABRI DU GEL**

**Nettoyage des outils et dilution à l'eau**

## CARACTERISTIQUES REGLEMENTAIRES

### CLASSIFICATION AFNOR

**COV** <sup>(1)</sup>

### SECURITE

Famille I – Classe 7b2.

Valeur limite UE de ce produit (cat A/I) : 200 g/L pour 2010. Ce produit contient max. 50 g/L COV<sup>(1)</sup> à l'emploi

Se reporter à la fiche de sécurité (FDS), conforme à la législation en vigueur.

# Peintures métallisées

Peinture d'aspect métallisé



## MISE EN ŒUVRE : Respecter le D.T.U. 59-1

### PRÉPARATION DES FOND

Travailler sur des fonds sains, secs et propres. Supprimer toutes les imperfections du support et les anciennes peintures mal adhérentes. Enlever tous résidus ou peintures écaillées. Poncer les surfaces lisses ou brillantes.

### MATÉRIEL D'APPLICATION

Rouleau antigoutte ou brosse

⇒ Impression

#### Effet brossé :

Rouleau microfibre 10mm

Spalter

#### Effet uniforme :

Pistolet basse pression ou conventionnel

⇒ Peinture

Rouleau laqueur, brosse spéciale acrylique ou pistolet

⇒ Protection

## APPLICATION

**Imprimer** préalablement le support avec BLANCOPRIM teinté en base TC ou TF selon la finition choisie, dilué avec 0 à 15 % d'eau, à la brosse ou au rouleau antigoutte et spalter pour un effet brossé. **Ne pas diluer sur fonds non absorbants.** (voir notre FT N°6) Laisser sécher 4h.

**Mélanger avant utilisation** la Peinture Métallisée. Prêt à l'emploi. Ne pas diluer. S'applique en 2 couches.

**Pour un effet brossé**, utiliser un rouleau microfibre 10 mm et un spalter (sous-couche et finition). Appliquer le produit par bandes verticales d'environ 50 cm de large sur toute la hauteur du mur, en travaillant par surface de 1m<sup>2</sup>. Lisser immédiatement au spalter toujours dans le même sens. Laisser sécher 12h et appliquer la 2<sup>ème</sup> couche de la même manière que la 1<sup>ère</sup>. Cette technique minimisera les marques de reprise tout en permettant d'orienter correctement les particules.

**Pour un effet uniforme**, ce produit doit être appliqué au pistolet basse pression ou conventionnel préalablement dilué avec 8 % d'eau maxi. Dans ce cas, ne pas lisser. La Peinture Métallisée présente après séchage un léger tack résiduel qui disparaît au bout de quelques jours.

**Protection** : Utile sur des zones à passages intensifs ou en cas de manipulations répétées. Bien remuer le **Vernis pour Peintures Métallisées et Aspect Fer Rouillé**.

Prêt à l'emploi. Ne pas diluer. S'applique au rouleau laqueur, à la brosse ou au pistolet. Sur la surface parfaitement sèche, appliquer 1 à 2 couches croisées selon la porosité et le relief du support, à 2h d'intervalle. Le vernis intensifiant la teinte, il est nécessaire de faire un essai préalable.

## PRECAUTIONS

Appliquer entre +5°C et +30°C.

(1) Composés Organiques Volatils

**FT N°256 Edition du 12/12/12.** Cette fiche technique annule et remplace les précédentes éditions relatives au même produit. L'évolution des techniques étant permanente, il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, auprès de nos services, que la présente fiche technique n'a pas été modifiée par une édition plus récente. **Document consultable sur notre site internet [www.blancolor.com](http://www.blancolor.com)**