



DESTINATION	Pour la protection et la décoration des façades neuves ou anciennes
QUALITÉS DOMINANTES	<ul style="list-style-type: none">• Adhérence directe sur fonds neufs ou anciens même difficiles ou silicatés• Protège des eaux de ruissellement• Bonne résistance en atmosphère industrielle ou en bord de mer• Sèche rapidement• Bonne microporosité : laisse respirer le support
TEINTES	Blanc, teintes standard 1170 teintes de la liasse Chromatic® et 160 teintes de la liasse Constellation Façade
DEGRÉ DE BRILLANCE	Mat 2% environ sous 85° d'angle

Caractéristiques techniques

RENDEMENT	<ul style="list-style-type: none">• 6 à 9 m²/l soit 5 à 6 m²/kg
CONDITIONNEMENT	<ul style="list-style-type: none">• Blanc : 1 litre, 3 litres, 15 litres• Teintes : 1 litre, 3 litres et 15 litres
DENSITÉ MOYENNE	1,60 (± 0,05) à 20 °C pour le blanc (densité variable selon les teintes)
EXTRAIT SEC VOLUME	51% (± 2%) pour le blanc
TEMPS DE SÉCHAGE (23 °C et 50% Humidité Relative)	<ul style="list-style-type: none">• Hors pluie : 1 heure• Recouvrable : 24 heures minimum

Mise en œuvre

MATÉRIEL D'APPLICATION	<ul style="list-style-type: none">• Brosse ou rouleau polyamide texturé 18 mm• Sur relief, rouleau polyamide méché 20 mm
DILUTION	<ul style="list-style-type: none">• 5% de White-Spirit en première couche• Ne pas diluer les couches suivantes
NETTOYAGE DU MATÉRIEL	White-spirit

© Marque déposée Eliokem

Fiches techniques disponibles sur le site Internet www.guittet.com

Mise en œuvre

Tous travaux préparatoires et de mise en œuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément à la norme NF DTU 59.1.

Subjectiles	Travaux préparatoires	Impressions	Finition extérieure
Bétons et dérivés neufs et mortiers à base de liants hydrauliques neufs	<ul style="list-style-type: none"> Lavage à la machine haute pression Brossage si nécessaire Epoussetage 	<ul style="list-style-type: none"> 1 couche de FAÇADEX dilué avec 5% de White-Spirit 	<ul style="list-style-type: none"> 1 ou 2 couches de FAÇADEX non dilué
Mortiers de plâtre type « parisien »	<ul style="list-style-type: none"> Brossage Epoussetage 	<ul style="list-style-type: none"> 1 couche de FAÇADEX dilué avec 5% de White-Spirit 	<ul style="list-style-type: none"> 1 ou 2 couches de FAÇADEX non dilué
Anciennes peintures adhérentes Bétons et dérivés, mortiers hydrauliques, briques (1) anciens non peints	<ul style="list-style-type: none"> Lavage à la machine haute pression Séchage complet Epoussetage 	<ul style="list-style-type: none"> 1 couche de FAÇADEX dilué avec 5% de White-Spirit 	<ul style="list-style-type: none"> 1 ou 2 couches de FAÇADEX non dilué
Anciennes peintures peu adhérentes	<ul style="list-style-type: none"> Elimination des parties écaillées et peu adhérentes par grattage, brossage et lavage à la machine haute pression si nécessaire Séchage 	<ul style="list-style-type: none"> 1 couche de FAÇADEX dilué avec 5% de White-Spirit sur les parties mises à nu 	<ul style="list-style-type: none"> 1 ou 2 couches de FAÇADEX non dilué

(1) Prévoir la révision des joints de maçonnerie entre briques

Observations

NOTA Sur supports et anciens fonds poreux et très absorbants, prévoir une application en 3 couches, la première étant diluée à 5% de White-Spirit. Il est déconseillé d'utiliser des teintes dont le coefficient d'absorption est > à 0,7 sur des surfaces pouvant être exposées au soleil.

NORMALISATION NF T 36-005 : famille I, classe 7b1
XP T 34-722 : Classe D2
NF EN 1062-1 : E3 V1 W2 A0

CLASSIFICATION COV Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/c) : 430g/l (2010)
Ce produit contient maximum 430 g/l de COV
Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants et des diluants éventuels préconisés sur notre fiche technique

CONSERVATION 24 mois en emballage d'origine, non ouvert, à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité

POINT ECLAIR Compris entre 21 °C et 55 °C

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ Se conformer aux indications portées sur l'emballage
Fiche de données de sécurité disponibles sur le site www.quickfds.com

Fiches techniques disponibles sur le site Internet www.guittet.com