

MONTYL

Peinture dispersion de finition à base de styrène-acrylique d'aspect mat velouté poché serré

LES
MAÇONNERIES
INTÉRIEURES



| | |
|----------------------------|--|
| DESTINATION | <ul style="list-style-type: none">• Pour la décoration des maçonneries intérieures et extérieures en travaux neufs ou d'entretien• Etat de finition B en intérieur |
| QUALITÉS DOMINANTES | <ul style="list-style-type: none">• Grand pouvoir couvrant et opacifiant• Très facile d'emploi et sèche rapidement• Stabilité à la lumière et aux intempéries• Sans odeur• Additif antirouille |
| TEINTES | Blanc, noir et toutes teintes du nuancier Chromatic® et de la Collection Mate |
| DEGRÉ DE BRILLANCE | Mat : 2 à 5% sous 85° |

Caractéristiques techniques

| | |
|---|--|
| ASPECT | Poché |
| RENDEMENT | 8 à 10 m ² /l |
| CONDITIONNEMENT | Blanc : 1 litre, 3 litres et 15 litres Noir : 1 litre, 3 litres et 15 litres Autres teintes : 1 litre, 3 litres, 15 litres |
| DENSITÉ MOYENNE | 1,50 (± 0,05) à 20 °C (densité variable selon les teintes) |
| EXTRAIT SEC EN VOLUME | 41% (± 2%) |
| EXTRAIT SEC EN POIDS | 59% (± 2%) |
| TEMPS DE SÉCHAGE (23 °C et 50% Humidité Relative) | <ul style="list-style-type: none">• Hors poussière : 10 mn• Sec : 30 mn• Recouvrable : 12 heures En atmosphère humide et par basses températures, le temps de séchage peut être modifié. |
| RÉSISTANCE À L'ABRASION HUMIDE | Norme NF EN 13300 : Classe 2 |

Mise en œuvre

| | |
|-------------------------------|---|
| MATÉRIEL D'APPLICATION | <ul style="list-style-type: none">• Brosse• Rouleau polyamide texturé 12 mm ou polyester poils moyens, dilution 10% d'eau pour la première couche et sans dilution pour les couches de finition• Pistolet |
| NETTOYAGE DU MATÉRIEL | Eau (ou solvant si le produit a séché) |

Fiches techniques disponibles sur le site Internet www.guittet.com

Mise en œuvre

Tous travaux préparatoires et de mise en œuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément à la norme NF DTU 59.1.

| Subjectiles | Travaux préparatoires | Finition intérieure | Finition extérieure |
|--|--|--|---|
| Bétons et dérivés neufs et anciens non peints | <ul style="list-style-type: none"> Egrenage Brossage Enduisage | <ul style="list-style-type: none"> 1 couche de SUPER DULPRIM dilué de 5 à 10% ou 1 couche d'ODYSSÉE PRIM 2 couches de MONTYL non dilué | <ul style="list-style-type: none"> 1 couche de GUIFIX ou 1 couche de GUIOFIX 1 ou 2 couches de MONTYL non dilué |
| Plâtres et dérivés neufs plaques de plâtres à épiderme cartonné | <ul style="list-style-type: none"> Egrenage Grattage Brossage | <ul style="list-style-type: none"> 1 couche de SUPER DULPRIM dilué de 5 à 10% de White-spirit ou 1 couche d'ODYSSÉE PRIM 2 couches de MONTYL non dilué | <ul style="list-style-type: none"> Non conseillé |
| Bois et dérivés neufs | <ul style="list-style-type: none"> Nettoyage Ponçage Epoussetage Dégraissage si nécessaire | <ul style="list-style-type: none"> 1 couche d'EUROPRIMER+ ou SUPER DULPRIM dilué de 5 à 10% 2 couches de MONTYL | <ul style="list-style-type: none"> Non conseillé |
| Anciennes peintures adhérentes | <ul style="list-style-type: none"> Lessivage Ponçage | <ul style="list-style-type: none"> 2 couches de MONTYL | <ul style="list-style-type: none"> 1 couche GUIFIX à 5% de White-spirit ou Montyl dilué à 10% d'eau ou 1 couche de GUIOFIX 1 ou 2 couches de Montyl |
| Anciennes peintures peu adhérentes | <ul style="list-style-type: none"> Grattage Lessivage | <ul style="list-style-type: none"> 1 couche de SUPER DULPRIM dilué de 5 à 10% ou 1 couche d'ODYSSÉE PRIM 2 couches de MONTYL | <ul style="list-style-type: none"> 1 couche de GUITTEX FIXATEUR ou MONTYL dilué à 10% d'eau 1 ou 2 couches de MONTYL |
| Métaux ferreux (occasionnellement) | <ul style="list-style-type: none"> Nettoyage Brossage | <ul style="list-style-type: none"> 1 couche de CHROMAGUI 2 couches de MONTYL | <ul style="list-style-type: none"> 1 couche de CHROMAGUI 2 couches de MONTYL |
| Métaux non ferreux et P.V.C. (occasionnellement) | <ul style="list-style-type: none"> Nettoyage Brossage | | <ul style="list-style-type: none"> 1 couche de PRIMATEC 2 couches de MONTYL |

Ne pas appliquer par température inférieure à + 8 °C et par forte chaleur.

Observations

| | |
|---------------------------------------|---|
| NOTA | Dans le cas d'expositions très ensoleillées, les teintes très soutenues ont l'inconvénient de favoriser l'absorption calorifique du support entraînant un vieillissement plus rapide du film de peinture. |
| CLASSIFICATION NF T 36-005 | Famille I, Classe 7b2 |
| CLASSIFICATION COV | Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/a) : 30 g/l (2010) Ce produit contient maximum 30 g/l COV. Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants. |
| ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR | Classe C. |
| CONSERVATION | 12 mois en emballage d'origine, non ouvert, à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité. |
| HYGIÈNE ET SÉCURITÉ | Se conformer aux indications portées sur l'emballage Fiche de données de sécurité disponible sur le site www.quickfds.com |

Fiches techniques disponibles sur le site Internet www.guittet.com