

# SATINÉA

## Peinture acrylique d'aspect satiné poché arrondi



### DESTINATION

- Pour la décoration des maçonneries intérieures et des boiseries intérieures en travaux neufs ou d'entretien, en pièces sèches ou humides
- Etat de finition B.

### QUALITÉS DOMINANTES

- Très bon garnissant
- Particulièrement adapté pour réaliser la finition des systèmes toile de verre
- Entretien facile
- Possibilité d'application de deux couches dans la journée
- Label NF Environnement

### TEINTES

Blanc et toutes teintes du nuancier Chromatic®

### DEGRÉ DE BRILLANCE

Satin : 16% (± 5%) sous 60°

## Caractéristiques techniques

### ASPECT

Poché

### RENDEMENT

- Supports lisses : 9 à 12 m<sup>2</sup>/l
- Toiles de verre : 7 à 9 m<sup>2</sup>/l

### CONDITIONNEMENT

1 litre, 3 litres et 15 litres

### DENSITÉ MOYENNE

1,30 (± 0,05) à 20 °C (densité variable selon les teintes)

### EXTRAIT SEC EN VOLUME

42% (± 2%)

### EXTRAIT SEC EN POIDS

54% (± 2%)

### TEMPS DE SÉCHAGE

(23 °C et 50% Humidité Relative)

- Hors poussière : 20 minutes
  - Sec : 1 heure
  - Recouvrable : 6 heures
- En atmosphère humide et par basses températures, le temps de séchage peut être modifié.

### RÉSISTANCE À L'ABRASION HUMIDE

Norme NF EN 13300 : classe 2

## Mise en œuvre

### MATÉRIEL D'APPLICATION

- Rouleau polyester ou polyamide texturé 10-12 mm
- Brosse
- Pistolet

### NETTOYAGE DU MATÉRIEL

Eau (ou solvant si le produit à séché)

### DILUTION

Prêt à l'emploi

Fiches techniques disponibles sur le site Internet [www.guittet.com](http://www.guittet.com)

### Mise en œuvre

Tous travaux préparatoires et de mise en œuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément à la norme NF DTU 59.1.

Subjectiles	Travaux préparatoires	Aprêts	Finition intérieure
Plâtres et dérivés neufs ou bruts	<ul style="list-style-type: none"> <li>Egrenage</li> <li>Brossage</li> <li>Epoussetage</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 couche de SUPER DULPRIM dilué de 5 à 10% de White-spirit</li> <li>ou 1 couche d'ODYSSÉE PRIM</li> <li>Enduisage</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2 couches de SATINÉA</li> </ul>
Bétons et dérivés neufs ou bruts	<ul style="list-style-type: none"> <li>Egrenage</li> <li>Brossage</li> <li>Epoussetage</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 couche de SUPER DULPRIM dilué de 5 à 10% de White-spirit</li> </ul>	
Toile de verre	<ul style="list-style-type: none"> <li>Séchage complet de la colle</li> <li>Epoussetage</li> </ul>		
Anciennes peintures adhérentes	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lessivage</li> <li>Ponçage si nécessaire</li> <li>Rinçage</li> </ul>		
Anciennes peintures peu adhérentes	<ul style="list-style-type: none"> <li>Grattage</li> <li>Lessivage</li> <li>Rinçage</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 couche de SUPER DULPRIM dilué de 5 à 10% de White-spirit</li> </ul>	
Bois et dérivés neufs	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nettoyage</li> <li>Ponçage</li> <li>Epoussetage</li> <li>Dégraissage</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 couche de SUPER DULPRIM ou EUROPRIMER+</li> </ul>	

### Observations

**NOTA** SATINÉA ne convient pas à la mise en peinture de menuiseries comportant des ouvrants.

**CLASSIFICATION NF T 36-005** Famille I, classe 7b2.

**CLASSIFICATION COV** Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/a) : 30 g/l (2010).  
Ce produit contient maximum 30 g/l COV.  
Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants.

**ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR** Classe A

**CONSERVATION** 12 mois en emballage d'origine, non ouvert, à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.

**HYGIÈNE ET SÉCURITÉ** Se conformer aux indications portées sur l'emballage.  
Fiche de données de sécurité disponible sur le site [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com)

Fiches techniques disponibles sur le site Internet [www.guittet.com](http://www.guittet.com)